

Acabado Alquídic

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Recubrimiento alquídic, de un solo componente, de alta visibilidad.								
USOS PROPUESTOS	Para aplicación en boyas marcadoras y como señalizador a bordo del barco. Para uso en Nueva Construcción, Mantenimiento y Reparación, y Mantenimiento a Bordo.								
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	Color	HXA127-Naranja Fluorescente							
	Parte B (catalizador)	No aplicable							
	Sólidos en Volúmen	54% ±2% (ISO 3233:1998)							
	Relación de mezcla	No aplicable							
	Espesor de Película Típico	50 micras en seco (93 micras en húmedo)							
	Rendimiento Teórico	10,80 m ² /litro a 50 micras EPS, aplicar los factores de pérdida apropiados							
	Método de Aplicación	Brocha, Pistola convencional, Rodillo							
	Punto de inflamación	Un solo componente 39°C							
	Información de Secado	5°C	10°C	25°C	35°C				
	Secado al tacto [ISO 9117/3:2010]	18 hrs	14 hrs	6 hrs	5 hrs				
	Seco Duro [ISO 9117-1:2009]	72 hrs	50 hrs	24 hrs	24 hrs				
Nota	Nota: No aplicable								
	Información de Repintado - Ver Limitaciones	Temperatura del Substrato							
		5°C		10°C		25°C		35°C	
	Repintado por	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	Interlac 668	72 hrs	ext	50 hrs	ext	24 hrs	ext	24 hrs	ext
FECHA REGULACIÓN	VOC	366 g/lit calculado 360 g/kg de pintura líquida como se suministra. Directiva Europea sobre Emisión de Disolventes (Council Directive 1999/13/EC) Los valores VOC son proporcionados a título de guía ilustrativa. Estos podrían estar sujetos a variaciones dependiendo de factores tales como las diferencias de color o las tolerancias normales de fabricación.							

Acabado Alquídic

SISTEMAS Y COMPATIBILIDAD

Consulte a su representante de International Paint para el sistema más adecuado para las superficies a proteger.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Use de acuerdo con las Especificaciones Marinas Mundiales estándar.

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación.

Lave con agua fresca a alta presión, o con agua dulce, según sea apropiado, y remueva toda la grasa, aceites, sales, contaminantes solubles y otras materias extrañas "limpiando con disolventes" (SSPC-SP1).

NUEVA CONSTRUCCIÓN/GRAN REPARACIÓN

Aplique sobre una adecuada, base blanca, cuya superficie deberá estar limpia y seca. Las sales solubles deben ser eliminadas con un lavado con agua dulce.

Las áreas con desprendimientos, dañadas, etc. deben ser preparadas al estándar especificado, y parcheadas antes de la aplicación de Interlac 668.

REPARACIÓN

Repare las áreas con corrosión con la imprimación anticorrosiva recomendada, y aplique Interlac 668 con el intervalo de repintado especificado para la imprimación (consulte la hoja técnica).

Consulte a su representante de International Paint para recomendaciones específicas.

Acabado Alquídic

APLICACIÓN

Mezclado	El material es un recubrimiento de un solo componente y siempre debe ser completamente mezclado con un agitador mecánico antes de la aplicación.
Adelgazador	No recomendado. Use International GTA004 solo en circunstancias excepcionales (max 5% por volumen). NO DILUYA más de lo permitido por la legislación medioambiental local.
Pistola sin aire	No se recomienda la aplicación a pistola sin aire
Pistola convencional	Adecuado. Use equipo adecuado. Puede requerir adelgazado.
Brocha	Adecuado.
Rodillo	Adecuado.
Limpiador	International GTA004
Paros de Trabajo y Limpieza	Limpie completamente todo el equipo con GTA004 de International. Todo el material sin usar debe ser almacenado en envases bien cerrados. Los envases parcialmente llenos pueden mostrar película superficial y/o incremento de viscosidad después del almacenaje. El material debe ser filtrado antes de usar.
Soldadura	En caso de realizarse soldadura o corte con llama sobre metal protegido con este producto, se emitirán polvo y vapores que requerirán el uso de equipo de protección personal apropiado y una ventilación del local adecuada. En Norteamérica debe cumplir con la norma ANSI/ASC Z49.1 "Seguridad al Soldar y Cortar".

SEGURIDAD

Todo el trabajo que involucre la aplicación y uso de este producto debe ser realizado de acuerdo con todos los estándares y reglamentos nacionales de Salud, Seguridad y Ambientales.

Antes de usar, obtenga, consulte y siga la Hoja de Seguridad del Material (MSDS) de este producto, que contiene información de salud y seguridad. Lea y siga todos los avisos de precaución en la MSDS y la etiqueta. Si no entiende totalmente estas advertencias e instrucciones o si no puede seguirlas estrictamente, no use este producto. Debe proporcionarse durante la aplicación y secado una ventilación y medidas de protección apropiadas, para mantener las concentraciones de vapores solventes dentro de los límites de seguridad y proteger contra riesgos de intoxicación y de deficiencias de oxígeno. Tome precauciones para evitar contacto con piel y ojos (p.ej. guantes, goggles, máscaras, cremas de barrera, etc.). Las medidas finales de seguridad dependen de los métodos de aplicación y el ambiente de trabajo.

NÚMEROS DE EMERGENCIA:

EUA/Canadá - Número de Asistencia Médica 1-800-854-6813

Europa - Llame a (44) 191 4696111. Para recomendaciones de Doctores & Hospitales únicamente, llame a (44) 207 6359191

R.O.W. - Contacte a las Oficinas Regionales

Acabado Alquídic

LIMITACIONES

Para máxima visibilidad, este producto debe ser aplicado en dos capas sobre Interlac 497 Blanco. Interlac 668 no es adecuado para inmersión y no debe ser usado en condiciones alcalinas. Los repintados se dan solo como guía y están sujetos a variaciones regionales dependiendo de las condiciones climáticas locales. Consulte a su representante de International Paint para recomendaciones específicas. Aplicar con buen tiempo. La temperatura superficial a ser pintada deberá estar 3°C por encima del punto de rocío. Para lograr unas condiciones óptimas, mantener antes de la mezcla y durante ella 21-27°C, a menos que sea de otra forma especificado. El material sin mezclar (sin abrir) debería ser almacenado de forma segura de acuerdo con la información dada en la sección de ALMACENAJE de esta ficha técnica. Las fichas técnicas y de aplicación se entregan con el propósito de facilitar una guía general del procedimiento de aplicación. Los test de comportamiento se han realizado en un laboratorio con condiciones ambientales controladas y Pinturas International no se compromete a que estos datos, o los de otros test, se ajusten de manera semejante a los resultados obtenidos bajo condiciones ambientales. Ya que los factores ambientales, de aplicación y de diseño pueden variar significativamente, se debería extremar la atención en la selección, verificación de comportamiento y uso de la pintura. En la sección de repintados 'ext' = periodos de repintado extensos. Por favor, diríjase a nuestra guía de Pinturas Marinas - Las Definiciones y abreviaturas se encuentran disponibles en nuestra página web.

TAMAÑO DE LA UNIDAD	Tamaño del Envase	Parte A Vol	Envase
	5 lt	5 lt	5 lt
<i>Para disponibilidad de otros tamaños, consulte a International Paint</i>			
PESO DE EMBARQUE DE UNIDAD	Tamaño del Envase	Peso de la Unidad	
	5 lt	5.6 Kg	
ALMACENAJE	Valided	12 meses mínimo a 25°C. Sujeto a reinspecciones posteriores. Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición.	

DISPONIBILIDAD MUNDIAL Consulte a International Paint.

DECLARACIÓN

La información contenida en esta ficha técnica no tiene la intención de ser exhaustiva; cualquier persona que emplee el producto para cualquier propósito diferente al específicamente recomendado en esta ficha técnica sin tener una previa confirmación escrita por nuestra parte como producto idóneo para el uso intencionado, lo hará bajo su propio riesgo. Todos los consejos y pautas realizadas acerca del producto (tanto en esta ficha técnica como en otras partes) son correctos hasta el nivel de nuestros conocimientos, pero no tenemos control alguno sobre la calidad o las condiciones del sustrato o sobre los muchos factores que afectan al empleo y aplicación del producto. Por tanto, a menos que acordemos específicamente y por escrito hacerlo, no aceptaremos ninguna responsabilidad por el comportamiento del producto o por (sujeto a lo máximo permitido por ley) ninguna pérdida o daño ocasionado por el uso de este producto. Por tanto, rechazamos cualquier reclamación legal por garantía o representaciones, tanto expresas como implícitas, incluso sin limitación, así como cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos facilitados, están sujetos a nuestras Condiciones de Venta. Se aconseja solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica, podría ser modificada más adelante de acuerdo con nuestra experiencia y con nuestra política de desarrollo continuo. Es la responsabilidad del usuario chequear con su representante local que esta ficha técnica está actualizada antes del empleo del producto.

Esta Ficha Técnica está disponible en nuestras páginas web www.international-marine.com o www.international-pc.com, y debería ser similar a este documento. De encontrarse cualquier discrepancia o variación entre esta ficha técnica y la versión contenida en la página web, entonces la versión de la web sería preferente.

Todas las marcas comerciales mencionadas en esta publicación son propiedad o con licencia del grupo de compañías AkzoNobel.

© AkzoNobel, 2015

www.international-marine.com