

Epóxi Puro con Aluminio Resistente a la Abrasión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento epóxi con aluminio, de color claro, resistente a la abrasión, que ofrece excelente protección anticorrosiva de largo plazo y capacidad de aplicación a bajas temperaturas.

USOS PROPUESTOS

Imprimación universal que puede ser aplicado directamente sobre shop primer preparado por medios manual-mecánicos o sobre acero preparado adecuadamente.
Para uso en Nueva Construcción o Mantenimiento y Reparación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Color	ENA300-Bronce, ENA301-Aluminio ENA350-Bronce, ENA351-Aluminio Solo disponible en China
Acabado/Brillo	No aplicable
Parte B (catalizador)	ENA303
Sólidos en Volúmen	60% ±2% (ISO 3233:1998)
Relación de mezcla	2.50 volumen(es) Parte A a 1 volumen(es) Parte B
Espesor de Película Típico	125 micras en seco (208 micras en húmedo). Gama 100 - 200 micras en seco (167 - 333 micras en húmedo) puede ser especificada según el uso final.
Rendimiento Teórico	4,8 m ² /litro a 125 micras EPS, aplicar los factores de pérdida apropiados
Método de Aplicación	Pistola sin aire, Brocha, Rodillo
Punto de inflamación	Parte A 28°C; Parte B 26°C; Mezclado 28°C
Período de Inducción	No requerido

Información de Secado	-5°C	5°C	25°C	35°C
Secado al tacto [ISO 9117/3:2010]	7 hrs	5 hrs	3 hrs	2 hrs
Seco Duro [ISO 9117-1:2009]	10 hrs	8 hrs	6 hrs	3 hrs
Vida de Mezcla	6 hrs	6 hrs	150 mins.	60 mins.

Nota Ver la sección de limitaciones cuando Intershield 300 sea empleado como parte de un esquema Intersleek.

Información de Repintado - Ver Limitaciones	Temperatura del Substrato							
	-5°C		5°C		25°C		35°C	
Repintado por	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interfine 691	10 hrs	3 días	8 hrs	3 días	6 hrs	3 días	3 hrs	3 días
Interfine 979	-	-	8 hrs	7 días	6 hrs	7 días	3 hrs	7 días
Intergard 263	14 hrs	14 días	9 hrs	14 días	7 hrs	14 días	4 hrs	14 días
Intergard 269	14 hrs	6 meses	9 hrs	6 meses	7 hrs	6 meses	4 hrs	3 meses
Intergard 282	14 hrs	14 días	9 hrs	14 días	7 hrs	14 días	4 hrs	14 días
Intergard 740	14 hrs	14 días	9 hrs	14 días	7 hrs	14 días	4 hrs	14 días
Intershield 300 Zonas sumergidas	14 hrs	14 días	9 hrs	14 días	7 hrs	14 días	4 hrs	14 días
Intershield 300 Áreas No Sumergidas	14 hrs	6 meses	9 hrs	6 meses	7 hrs	6 meses	4 hrs	3 meses
Intersleek 717	-	-	9 hrs	14 días	7 hrs	14 días	4 hrs	14 días
Intersleek 731	-	-	-	-	4 hrs	2 días	3 hrs	2 días
Intersleek 737	-	-	6 hrs	2 días	5 hrs	2 días	3 hrs	2 días
Interthane 990	14 hrs	5 días	9 hrs	5 días	7 hrs	3 días	4 hrs	2 días

Nota

Quando se recubra con Intersleek 386, refiérase a la información del Intersleek 737.

* Diríjase al "Intersleek Application Guidelines" para los detalles en la aplicación de Intersleek 737 por debajo de 0°C.

por encima de 15°C Intershield 300 podría ser repintado con Intersleek 731. A 15°C, el intervalo mínimo sería de 5 horas y el máximo de 2 días. Consulte con Pinturas International para aplicaciones por debajo de 15°C.

Quando se recubra con Interbond 201 o con Interbond 501, refiérase a la información del Intergard 740.

Interthane 990 puede usarse en flotaciones con intervalos de repintados reducidos. Consulte a International Paint.

Interfine 691 esta actualmente disponible unicamente en Europa.

Diríjase a la ficha técnica del Interfine 979, cuando se repinte con Interfine 878.

FECHA REGULACIÓN

VOC

386 g/lit según suministrado (EPA Method 24)
318 g/kg de pintura líquida como se suministra. Directiva Europea sobre Emisión de Disolventes (Council Directive 1999/13/EC)
329 g/lit Estándar Nacional Chino GB23985

Los valores VOC son proporcionados a título de guía ilustrativa. Estos podrían estar sujetos a variaciones dependiendo de factores tales como las diferencias de color o las tolerancias normales de fabricación.

Marine Coatings

Epóxi Puro con Aluminio Resistente a la Abrasión

CERTIFICACIÓN

Cuando se use como parte de un esquema aprobado, este producto tiene los siguientes certificados:

- Contacto con Alimentos - Transporte de Granos (NOHH)
- Recubrimiento para Tanques - Clasificación B1 para Tanques de Lastre (DNV - Marintek)
- Recubrimiento de Tanques - NORSOK M-501, Rev 3, Sistema 7 (Marintek)
- Resistencia al Fuego - Humo y Toxicidad (Exova Warringtonfire)
- Resistencia al Fuego - Dispersión Superficial de Llama (Exova Warringtonfire)
- Resistencia al Fuego - Cumple con la Directiva de Equipo Marino
- Agua Potable – Transporte de Agua Potable (TUV, Singapore) (BS6920:2000)

Las aprobaciones emitidas por organismos externos pueden depender de la formulación y / o del lugar de fabricación

Consulte a su representante de International Paint para detalles.

SISTEMAS Y COMPATIBILIDAD

Consulte a su representante de International Paint para el sistema más adecuado para las superficies a proteger.

Cuando se use en Bodegas de Carga, consulte los Procedimientos de Aplicación en Bodegas de Carga del Intershield 300.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Use de acuerdo con las Especificaciones Marinas Mundiales estándar.

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación.

Lave con agua fresca a alta presión, o con agua dulce, según sea apropiado, y remueva toda la grasa, aceites, sales, contaminantes solubles y otras materias extrañas "limpiando con disolventes" (SSPC-SP1).

NUEVA CONSTRUCCIÓN

Donde sea necesario, elimine proyecciones de soldadura y alise cordones de soldadura y cantos vivos.

Las soldaduras y zonas de shop primer dañado deberán chorrearse al grado Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o con tratamiento mecánico al Pt3 (JSRA SPSS:1984).

Los shop primers intactos aprobados deben estar limpios, secos y libres de contaminantes y de sales solubles de cinc.

Los shop primers no aprobados deberán quitarse mediante chorreo al Sa2½ (ISO 8501-1:2007). En algunos casos puede ser válido un barrido al grado de International Paint (ej AS2 or AS3) . Consultar al representante de International Paint para recomendaciones específicas.

GRAN REPARACIÓN

Chorredao con abrasivo al estandar mínimo del Sa2 (ISO 8501-1:2007) o según International Paint Hydroblasting Standard HB2M. Si la oxidación se ha producido entre el chorreado y la aplicación de Intershield 300, la superficie debería ser rechorreada hasta alcanzar el estandar visual especificado. Hydroblasting está únicamente recomendado en zonas sumergidas, zonas no sumergidas o en obras muertas.

Intershield 300 podría ser aplicado en superficies preparadas según International Paint Slurry Blasting Standard SB2 donde la oxidación ligera (flash rust) no es inferior al SB2M. Slurry blasting está únicamente recomendado en zonas sumergidas, zonas no sumergidas o en obras muertas.

Los defectos de superficie que aparezcan tras el chorreado deben ser eliminados, rellenados o tratados de forma adecuada.

REPARACIÓN

Consulte a International Paint.

OTRO

Para los recubrimiento en tanques y aplicaciones de sistemas de Intersleek, consulte a International Paint para obtener los procedimientos de trabajo que deben seguirse.

Consulte a su representante de International Paint para recomendaciones específicas.

NOTA

Para uso en situaciones Marinas en Norteamérica, se pueden usar los siguientes estándares de preparación de superficie:

SSPC-SP10 en lugar de Sa2½ (ISO 8501-1:2007)

SSPC-SP6 en lugar de Sa2 (ISO 8501-1:2007)

SSPC-SP11 en lugar de Pt3 (JSRA SPSS:1984)

Epóxi Puro con Aluminio Resistente a la Abrasión

APLICACIÓN

Mezclado	El material se surte en dos contenedores como unidad. Siempre mezcle una unidad completa en las proporciones suministradas. Una vez que la unidad ha sido mezclada debe usarse dentro de la vida útil especificada. (1) Agite la Base (Parte A) con un agitador mecánico. (2) Combine el contenido completo del Agente de Curado (Parte B) con la Base (Parte A) y mezcle perfectamente con un agitador mecánico.
Diluyente	Use International GTA220. No es normalmente requerido el diluido. Consulte a su representante local si necesita consejos en aplicaciones sometidas a condiciones extremas. No diluya más de lo permitido por la legislación medioambiental local.
Pistola sin aire	Recomendado Rango de boquilla 0,66-0,79 mm (26-31 milésimas) Presión total del líquido de salida en la boquilla pulverizadora no inferior a 211 kg/cm ² (3000 p.s.i.)
Brocha	La aplicación con brocha se recomienda sólo para áreas pequeñas. Se pueden requerir múltiples capas para lograr el espesor especificado.
Rodillo	La aplicación con rodillo se recomienda para áreas pequeñas solamente. Se pueden requerir múltiples capas para lograr el espesor de película especificado.
Limpiador	International GTA822/GTA220. La elección del limpiador puede estar sujeta a la legislación local. Por favor, consulte a su representante local para obtener asesoramiento específico.
Paros de Trabajo y Limpieza	No permita que el material permanezca en mangueras, pistola o equipo de aspersión. Limpie completamente todo el equipo con GTA822/GTA220 de International. Una vez que las unidades de pintura han sido mezcladas, no deben sellarse otra vez, y se recomienda que después de paros prolongados el trabajo recomience con unidades recién mezcladas. Limpie todo el equipo inmediatamente después de usar con GTA822/GTA220 de International. El limpiar periódicamente el equipo de aspersión durante el día de trabajo es una buena práctica de pintura. La frecuencia de la limpieza dependerá de la cantidad aplicada, temperatura, humedad relativa y tiempo transcurrido, incluyendo las demoras. No exceda las limitaciones de vida útil de producto. Todos los materiales excedentes y contenedores vacíos deben ser desechados de acuerdo con la legislación regional apropiada.
Soldadura	En caso de realizarse soldadura o corte con llama sobre metal protegido con este producto, se emitirán polvo y vapores que requerirán el uso de equipo de protección personal apropiado y una ventilación del local adecuada. En Norteamérica debe cumplir con la norma ANSI/ASC Z49.1 "Seguridad al Soldar y Cortar".

SEGURIDAD

Todo el trabajo que involucre la aplicación y uso de este producto debe ser realizado de acuerdo con todos los estándares y reglamentos nacionales de Salud, Seguridad y Ambientales.

Antes de usar, obtenga, consulte y siga la Hoja de Seguridad del Material (MSDS) de este producto, que contiene información de salud y seguridad. Lea y siga todos los avisos de precaución en la MSDS y la etiqueta. Si no entiende totalmente estas advertencias e instrucciones o si no puede seguir las estrictamente, no use este producto. Debe proporcionarse durante la aplicación y secado una ventilación y medidas de protección apropiadas, para mantener las concentraciones de vapores solventes dentro de los límites de seguridad y proteger contra riesgos de intoxicación y de deficiencias de oxígeno. Tome precauciones para evitar contacto con piel y ojos (p.e. guantes, goggles, máscaras, cremas de barrera, etc.). Las medidas finales de seguridad dependen de los métodos de aplicación y el ambiente de trabajo.

NÚMEROS DE EMERGENCIA:

EUA/Canadá - Número de Asistencia Médica 1-800-854-6813

Europa - Llame a (44) 191 4696111. Para recomendaciones de Doctores & Hospitales únicamente, llame a (44) 207 6359191

China - Contacto (86) 532 83889090

R.O.W. - Contacte a las Oficinas Regionales

Epóxi Puro con Aluminio Resistente a la Abrasión

LIMITACIONES

Cuando sea preciso Intershield 300 deberá ser lavado con agua a alta presión y/o con disolventes antes de recubrir, para remover cualquier contaminación de superficie que se haya acumulado. Adecuado para uso en cubiertas de buque tanque sujetas a Regulaciones de la Sociedad Clasificadora. Intershield 300 podría ser aplicado hasta temperaturas del sustrato de -15°C. Antes de realizar aplicaciones por debajo de -5°C consulte a su representante de IP local para ampliar los detalles del procedimiento de aplicación. Cuando Intershield 300 se va a repintar con Intersleek 737 ó Intersleek 386 se considerarán los siguientes tiempos útiles máximos de la mezcla:

- + 0°C - 160 minutos
- +15°C - 105 minutos
- +25°C - 75 minutos
- +35°C - 45 minutos

Los repintados se dan solo como guía y están sujetos a variaciones regionales dependiendo de las condiciones climáticas locales. Consulte a su representante de International Paint para recomendaciones específicas. Aplicar con buen tiempo. La temperatura superficial a ser pintada deberá estar 3°C por encima del punto de rocío. Para lograr unas condiciones óptimas, mantener antes de la mezcla y durante ella 21-27°C, a menos que sea de otra forma especificado. El material sin mezclar (sin abrir) debería ser almacenado de forma segura de acuerdo con la información dada en la sección de ALMACENAJE de esta ficha técnica. Las fichas técnicas y de aplicación se entregan con el propósito de facilitar una guía general del procedimiento de aplicación. Los test de comportamiento se han realizado en un laboratorio con condiciones ambientales controladas y Pinturas International no se compromete a que estos datos, o los de otros test, se ajusten de manera semejante a los resultados obtenidos bajo condiciones ambientales. Ya que los factores ambientales, de aplicación y de diseño pueden variar significativamente, se debería extremar la atención en la selección, verificación de comportamiento y uso de la pintura.

TAMAÑO DE LA UNIDAD	Tamaño del Envase	Parte A		Parte B	
		Vol	Envase	Vol	Envase
	17.5 lt	12.5 lt	20 lt	5 lt	5 lt
Para disponibilidad de otros tamaños, consulte a International Paint					
PESO DE EMBARQUE DE UNIDAD	Tamaño del Envase	Peso de la Unidad			
	17.5 lt	23.4 Kg			
ALMACENAJE	Valided	12 meses a 25°C. Sujeto a reinspección posterior. Almacenar en condiciones secas, sombrías y alejadas de fuentes de ignición.			

DISPONIBILIDAD MUNDIAL Consulte a International Paint.

DECLARACIÓN

La información contenida en esta ficha técnica no tiene la intención de ser exhaustiva; cualquier persona que emplee el producto para cualquier propósito diferente al específicamente recomendado en esta ficha técnica sin tener una previa confirmación escrita por nuestra parte como producto idóneo para el uso intencionado, lo hará bajo su propio riesgo. Todos los consejos y pautas realizadas acerca del producto (tanto en esta ficha técnica como en otras partes) son correctos hasta el nivel de nuestros conocimientos, pero no tenemos control alguno sobre la calidad o las condiciones del sustrato o sobre los muchos factores que afectan al empleo y aplicación del producto. Por tanto, a menos que acordemos específicamente y por escrito hacerlo, no aceptaremos ninguna responsabilidad por el comportamiento del producto o por (sujeto a lo máximo permitido por ley) ninguna pérdida o daño ocasionado por el uso de este producto. Por tanto, rechazamos cualquier reclamación legal por garantía o representaciones, tanto expresas como implícitas, incluso sin limitación, así como cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos facilitados, están sujetos a nuestras Condiciones de Venta. Se aconseja solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica, podría ser modificada más adelante de acuerdo con nuestra experiencia y con nuestra política de desarrollo continuo. Es la responsabilidad del usuario chequear con su representante local que esta ficha técnica está actualizada antes del empleo del producto.

Esta Ficha Técnica está disponible en nuestras páginas web www.international-marine.com o www.international-pc.com, y debería ser similar a este documento. De encontrarse cualquier discrepancia o variación entre esta ficha técnica y la versión contenida en la página web, entonces la versión de la web sería preferente.

Todas las marcas comerciales mencionadas en esta publicación son propiedad o con licencia del grupo de compañías

AkzoNobel.

© AkzoNobel, 2020

www.international-marine.com