

Алкидное финишное покрытие

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Однокомпонентное сигнальное алкидное покрытие.									
НАЗНАЧЕНИЕ	Для нанесения маркировочных надписей и надписей, обеспечивающих безопасность на борту судна. Применяется в судостроении, судоремонте и при ремонте силами экипажа в процессе эксплуатации.									
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ	Цвет	НХА127-Флуоресцентный оранжевый								
	Часть В (отвердитель)	Не применимо								
	Сухой остаток	54% ±2% (ISO 3233:1998)								
	Соотношение при смешивании	Не применимо								
	Типовая толщина пленки	50 мкм сухой пленки (93 мкм мокрой пленки)								
	Теоретический Расход	10,80 м ² /л при толщине сухой пленки 50 мкм, необходимо учитывать фактор потерь								
	Метод нанесения	Кисть, Пневмораспыление, Валик								
	Температура воспламенения	Однокомпонентный материал 39°C								
	Информация по высыханию	5°C	10°C	25°C	35°C					
	Высыхание на отлип [ISO 9117/3:2010]	18 ч.	14 ч.	6 ч.	5 ч.					
Высыхание до твердой плёнки [ISO 9117-1:2009]	72 ч.	50 ч.	24 ч.	24 ч.						
Примечание	Примечание: Не применимо									
Информация по перекрытию - см.ограничения	5°C		Температура поверхности		10°C		25°C		35°C	
Перекрывается	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.		
Interlac 668	72 ч.	не огр.	50 ч.	не огр.	24 ч.	не огр.	24 ч.	не огр.		

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ	Летучие органические соединения	366 г/л	рассчитанный
		360 г/кг жидкой краски при поставке. Директива ЕС о Выделении Растворителя (Council Directive 1999/13/EC)	
Значения летучих органических соединений типичны и приведены только для ознакомления. Они могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как различие цвета и допустимые отклонения при производстве.			

Алкидное финишное покрытие

СИСТЕМЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint по вопросам систем, наилучшим образом подходящих для защиты конкретной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Используйте в соответствии со стандартной спецификацией
Поверхность, подлежащая окрашиванию, должна быть сухой, чистой и не содержать посторонних включений. Обмыть пресной водой или пресной водой под высоким давлением и удалить все масло, смазку, растворимые загрязнения и другие посторонние включения в соответствии с SSPC-SP1.

СУДОСТРОЕНИЕ/КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Наносите поверх подходящего белого покрытия, поверхность которого должна быть чистой и сухой. Растворимые соли должны быть удалены обмывом пресной водой. Места коррозии, повреждения, и пр. должны быть подготовлены до указанного стандарта и загрунтованы до нанесения Interlac 668.

СУДОРЕМОНТ

Отремонтируйте прокорродировавшие участки с рекомендуемым противокоррозионным грунтом. Наносите Interlac 668 с учетом интервалов перекрытия (См. соответствующий лист технических характеристик).

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint для получения конкретных рекомендаций.

Алкидное финишное покрытие

НАНЕСЕНИЕ

Перемешивание	Данный материал является однокомпонентным и должен всегда тщательно перемешиваться механической мешалкой перед нанесением
Растворитель	Не рекомендуется. В исключительных случаях допускается применение International GTA004 (не более 5% об.). НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ растворителя больше, чем это разрешено местными нормативами.
Безвоздушное распыление	Нанесение безвоздушным распылением не рекомендуется.
Пневмораспыление	Допускается. Используйте подходящее запатентованное оборудование. Возможно потребуется разбавление.
Кисть	Допускается.
Валик	Допускается.

Очиститель	International GTA004
Остановки в работе и Очистка	Тщательно промойте все оборудование International GTA004. Весь неиспользованный материал должен храниться в плотно закрытых контейнерах. В частично заполненных контейнерах во время хранения материал может покрыться пленкой и/или его вязкость может увеличиться. Перед использованием материал необходимо отфильтровать.

Сварка	В случае сварки или газовой резки металла, окрашенного этим продуктом, образуется пыль и пары, что требует применения средств индивидуальной защиты и адекватной локальной вытяжной вентиляции. В Северной Америке действуйте в соответствии с инструкцией в ANSI/ASC Z49.1 "Безопасность при Сварке и газовой резке"
--------	---

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.

Перед использованием продукта получите Лист Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе Безопасности и на этикетках банок. В случае, если вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ:

США/Канада - телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813

Европа - тел. (44) 191 4696111. Только для консультаций мед. персонала тел. (44) 207 6359191

R.O.W. - Свяжитесь с Региональным Офисом

Алкидное финишное покрытие

ОГРАНИЧЕНИЯ

Для максимальной видимости этот продукт должен быть нанесен в 2 слоя поверх Interlac 497 белого цвета. Interlac 668 не пригоден для погружаемых поверхностей, и не должен применяться в щелочных средах. Информация по перекрытию дана в общих чертах и меняется в различных регионах в зависимости от климатических и природных условий. Обратитесь в местное представительство International Paint. Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть, как минимум, на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых контейнерах) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International Paint не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытия.

В разделе данных по перекрытию “не огр.” неограниченный срок перекрытия. Пожалуйста обращайтесь к нашему Морскому окрасочному справочнику - Определения и Сокращения доступны на нашем сайте.

РАЗМЕР УПАКОВКИ

Размер упаковки	Часть А	
	Объем	Упаковка
5 л	5 л	5 л

По возможности упаковки другого размера спрашивайте International Paint

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ

Размер упаковки	Вес упаковки
5 л	5.6 кг.

ХРАНЕНИЕ

срок хранения	Условия хранения
	Не менее 12 месяцев при температуре 25°C. В последствии подлежит переосвидетельствованию. Хранить в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня.

ДОСТУПНОСТЬ В МИРЕ

Проконсультируйтесь с International Paint.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Информация, представленная в настоящем издании, не является исчерпывающей: любое лицо, использующее данный продукт для целей иных нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе характеристик либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата. Однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в степени максимально разрешенной законодательством) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного разрешения использования продукта для каждого конкретного случая с нашей стороны. Все производимые поставки и технические рекомендации осуществляются в соответствии со «Стандартными условиями продаж» нашей компании. Мы рекомендуем запросить копию данного документа и тщательно изучить ее. Содержащаяся в настоящем Листе характеристик информация может время от времени изменяться в соответствии с приобретаемым опытом и нашей политикой постоянного совершенствования. Перед использованием продукции необходимо убедиться, что приводимые данные являются новыми и действительными, т.е. проверить с региональным представителем. Данный Лист технических характеристик доступен на сайте нашей компании www.international-marine.com или www.international-pc.com. В случае, если возникают расхождения между данным документом и версией размещенной на сайте, приоритетным является версия размещенная на сайте компании.

Все торговые марки упомянутые в данной публикации принадлежат или лицензированы группой компаний Акзо

Нобель.
© AkzoNobel, 2021

www.international-marine.com