

Не содержащее оловоорганических соединений, снижающее коэффициент трения, на основе полимера линейного полирования противообрастающее покрытие

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА** Высокоэффективное противообрастающее покрытие на основе полимера линейного полирования с использованием уникальной запатентованной технологии линейного полирования Lubyon® и силлилметакрилата.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Специально разработано для судов неограниченного плавания  
Для использования в судостроении и судоремонте.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ**



Цвет LPP854-Коричневый, LPP857-Красный,

Внешний вид/глянец Не применимо

Сухой остаток 56% ±2% (ISO 3233:1998)

Соотношение при смешивании Не применимо

Типовая толщина пленки Диапазон: 75 - 170 микрон сухой (134 - 304 микрон мокрой) может быть специфицировано в зависимости от окончательного назначения.

Теоретический Расход Расход: 7,47 - 3,29 м<sup>2</sup>/литр при толщине сухой пленки 75-170 микрон, необходимо учитывать фактор потерь

Метод нанесения Безвоздушное распыление, Кисть, Валик

Температура воспламенения Однокомпонентый материал 23°C

Информация по высыханию	-5°C	5°C	25°C	35°C
Высыхание на отлип [ISO 9117/3:2010]	2 ч.	90 мин.	60 мин.	30 мин.
Перед погружением при однослойном нанесении	32 ч.	16 ч.	12 ч.	12 ч.
Перед погружением при многослойном нанесении	60 ч.	48 ч.	31 ч.	24 ч.

**Примечание** Для капитального ремонта и ремонта, если общая толщина сухой пленки >250 микрон время спуска на воду должно быть увеличено:  
До 72 часов при температуре 5°C  
До 47 часов при температуре 25°C  
До 36 часов при температуре 35°C

Для нового судостроения: при однослойном нанесении время спуска на воду может быть использовано для всех схем.

Информация по перекрытию - см.ограничения	Температура поверхности							
	-5°C		5°C		25°C		35°C	
Перекрывается	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Intercept 8500 LPP	32 ч.	6 мес.	24 ч.	6 мес.	16 ч.	6 мес.	16 ч.	6 мес.
Intercept 8500 LPP Другое	24 ч.	6 мес.	8 ч.	6 мес.	5 ч.	6 мес.	5 ч.	6 мес.

**Примечание** В новом судостроении при перекрытии необходимо следовать информации для "Intercept 8500 LPP другие"

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ	Летучие органические соединения	
	378 г/л при поставке (EPA Метод 24)	194 г/кг жидкой краски при поставке. Директива ЕС о Выделении Растворителя (Council Directive 1999/13/EC)
Значения летучих органических соединений типичны и приведены только для ознакомления. Они могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как различие цвета и допустимые отклонения при производстве. Этот продукт не содержит оловоорганических компонентов, действующих как биоциды и соответствует требованиям Международной Конвенции по контролю за вредными противообрастающими системами на судах, одобренной IMO в октябре 2001 (IMO AFS/CONF/26).		

## Marine Coatings

Не содержащее оловоорганических соединений, снижающее коэффициент трения, на основе полимера линейного полирования противоположающее покрытие

## СЕРТИФИКАЦИЯ

При применении в составе одобренной схемы данный продукт имеет следующие сертификаты:

Материал одобрен следующими классификационными обществами как соответствующий требованиям Международной Конвенции по Контролю Вредных Противоброаствующих Систем на Судах 2001 (AFS 2001):

- Bureau Veritas
- DNV GL
- Lloyds Register

Для уточнения деталей проконсультируйтесь у своего локального представителя.

## СИСТЕМЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint по вопросам систем, наилучшим образом подходящих для защиты конкретной поверхности.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Используйте в соответствии со стандартной спецификацией Поверхность, подлежащая окрашиванию, должна быть сухой, чистой и не содержать посторонних включений. Обмыть пресной водой или пресной водой под высоким давлением, и удалить все масло, смазку, растворимые загрязнения и другие посторонние включения в соответствии с SSPC-SP1.

### СУДОСТРОЕНИЕ

Intercept 8500 LPP всегда следует наносить поверх рекомендованного грунта. Поверхность грунта должна быть сухой и чистой, и Intercept 8500 LPP должен быть нанесен с учетом интервалов перекрытия (см. соответствующий лист технических характеристик). Места коррозии и повреждения должны быть подготовлены до указанного стандарта (например, Sa2½ (ISO 8501-1:2007)) и загрунтованы до нанесения Intercept 8500 LPP.

### КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Intercept 8500 LPP всегда следует наносить поверх рекомендованного грунта. Поверхность грунта должна быть сухой и чистой, и Intercept 8500 LPP должен быть нанесен с учетом интервалов перекрытия (см. соответствующий лист технических характеристик). Места коррозии и повреждения должны быть подготовлены до указанного стандарта (например, SSPC-SP10) и загрунтованы до нанесения Intercept 8500 LPP.

### СУДОРЕМОНТ

Нанесение Intercept 8500 LPP поверх себя:

Сразу после постановки судна в док до его высыхания всю поверхность обмыть с близкого расстояния пресной водой под высоким давлением (3,000 p.s.i., 211 кг/см²). Нанести Intercept 8500 LPP с учетом интервалов перекрытия для грунта (см. соответствующий лист технических характеристик).

Нанесение Intercept 8500 LPP поверх противоположающих покрытий International Paint, не содержащих оловоорганических соединений, International Paint Intersmooth SPC или противоположающих покрытий конкурентов:

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint для получения конкретных рекомендаций.

Не содержащее оловоорганических соединений, снижающее коэффициент трения, на основе полимера линейного полирования противоположающееся покрытие

## НАНЕСЕНИЕ

Перемешивание	Данный материал является однокомпонентным и должен всегда тщательно перемешиваться механической мешалкой перед нанесением
Растворитель	Разбавление растворителем обыкновенно не требуется. Обращайтесь к местному представителю за советом во время нанесения в экстремальных условиях. Не применяйте растворителя больше, чем это разрешено местными нормативами.
Безвоздушное распыление	Рекомендуется Диаметр сопла 0,54-0,8 мм (21-31 thou) Давление жидкости на выходе из сопла не менее 190 кг/см <sup>2</sup> (2700 p.s.i.)
Пневмораспыление	Нанесение пневмораспылением не рекомендуется.
Кисть	Нанесение кистью рекомендуется только для небольших участков, при этом может потребоваться нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.
Валик	Нанесение валиком рекомендуется только для небольших участков, при этом может потребоваться нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.
Очиститель	International GTA007
Остановки в работе и Очистка	Тщательно промойте все оборудование GTA007. Весь неиспользованный материал должен храниться в плотно закрытых контейнерах. В частично заполненных контейнерах во время хранения может увеличиться вязкость материала. Перед использованием материал необходимо отфильтровать.
Сварка	В случае сварки или газовой резки металла, окрашенного этим продуктом, образуется пыль и пары, что требует применения средств индивидуальной защиты и адекватной локальной вытяжной вентиляции.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.

Перед использованием продукта получите Лист Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе Безопасности и на этикетках банок. В случае, если вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ:

США/Канада - телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813

Европа - тел. (44) 191 4696111. Только для консультаций мед. персонала тел. (44) 207 6359191

Китай-контактный тел.-(86)53283889090

R.O.W. - Свяжитесь с Региональным Офисом

Не содержащее оловоорганических соединений, снижающее коэффициент трения, на основе полимера линейного полирования противоположающее покрытие

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Долговечность покрытия прямо пропорциональна наносимой толщине. Эксплуатационные качества продукта зависят от спецификационной толщины пленки.

При погружении в воду Intercept 8500 LPP слегка меняет цвет.

Информация по перекрытию дана в общих чертах и меняется в различных регионах в зависимости от климатических и природных условий. Консультируйтесь в вашем представительстве International Paint. Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21°C перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых контейнерах) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International Paint не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытия.

## РАЗМЕР УПАКОВКИ

Размер упаковки	Объем	Упаковка
20 л	20 л	20 л

По возможности упаковки другого размера спрашивайте International Paint

## ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ

Размер упаковки	Вес упаковки
20 л	40.4 кг.

## ХРАНЕНИЕ

срок хранения Не менее 6 месяцев при температуре 25°C. В последствии подлежит переосвидетельствованию. Хранить в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня.

## ДОСТУПНОСТЬ В МИРЕ

Проконсультируйтесь с International Paint.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

*Информация, представленная в настоящем издании, не является исчерпывающей: любое лицо, использующее данный продукт для целей иных нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе характеристик либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата. Однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в степени максимально разрешенной законодательством) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного разрешения использования продукта для каждого конкретного случая с нашей стороны. Все производимые поставки и технические рекомендации осуществляются в соответствии со «Стандартными условиями продаж» нашей компании. Мы рекомендуем запросить копию данного документа и тщательно изучить ее. Содержащаяся в настоящем Листе характеристик информация может время от времени изменяться в соответствии с приобретаемым опытом и нашей политикой постоянного совершенствования. Перед использованием продукции необходимо убедиться, что приводимые данные являются новыми и действительными, т.е. проверить с региональным представителем. Данный Лист технических характеристик доступен на сайте нашей компании [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) или [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com). В случае, если возникают расхождения между данным документом и версией размещенной на сайте, приоритетным является версия размещенная на сайте компании.*

Все торговые марки упомянутые в данной публикации принадлежат или лицензированы группой компаний Акзо

Нобель

© AkzoNobel, 2019

[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)