

Saf Epoksi Universal Astar

ÜRÜN TANIMI İyi aşınma direncine ve antikorozyon özelliklerine sahip açık renkli, evrensel saf epoksi astar. Düşük sıcaklıklarda uygulama için uygundur.

KULLANIM AMACI Mekanik olarak hazırlanmış ön imalat astarına doğrudan uygulanabilen universal astar. Kontrollü katodik koruma ile kullanıma uygundur. Gemide seyir sırasındaki bakımlarda, yeni inşaatlarda, bakım ve onarımda kullanılır.

ÜRÜN BİLGİSİ	Renk	KUA760-Kırmızı Alüminyum, KUA761-Kırmızı, KUA763-Gri, KUA765-Gri Alüminyum, KUA769-Siyah, KUA766-Off beyaz
	Sonlama/Sonkat	Uygun değil
	Part B (Kürleme)	KUA764
	Hacimce Katı Madde Oranı	68% ±2% (ISO 3233:1998)
	Karışım oranı	3 hacim Part A'ya, 1 hacim Part B
	Tipik film kalınlığı	184 micron yaş film kalınlığı, 125 micron Kuru film kalınlığına eşittir. Kullanım amacına bağlı olarak 147 - 294 micron yaş film kalınlığı, 100 - 200 micron Kuru film kalınlığına eşittir.
	Teorik Kaplama Alanı	125 micron Kuru Film Kalınlığında 5,44 m ² /litre, uygulamada kayıp oranlarını göz önünde tutunuz.
	Uygulama şekli	Havasız Sprey, Fırça, Rulo
	Parlama noktası	Part A 28°C; Part B 27°C; Karışım 29°C

Kuruma Bilgileri	-5°C	5°C	25°C	35°C
Dokunma Kuruması [ISO 9117/3:2010]	4 Saat	3 Saat	60 Dakika	50 Dakika
Sert Kuruma [ISO 9117-1:2009]	25 Saat	16 Saat	3 Saat	2 Saat
Kap Ömrü	6 Saat	5 Saat	2 Saat	50 Dakika

Kat arası kaplama bilgisi- sınırlamalara bakınız	Yüzey sıcaklığı							
	-5°C		5°C		25°C		35°C	
İle kaplanmış	Asgari	Azami	Asgari	Azami	Asgari	Azami	Asgari	Azami
Interfine 691	25 Saat	28 Gün	16 Saat	21 Gün	3 Saat	3 Gün	2 Saat	1 Gün
Interfine 979	25 Saat	14 Gün	16 Saat	14 Gün	3 Saat	7 Gün	2 Saat	3 Gün
Intergard 263	25 Saat	3 Ay	16 Saat	3 Ay	3 Saat	3 Ay	2 Saat	3 Ay
Intergard 269	25 Saat	6 Ay	16 Saat	6 Ay	3 Saat	6 Ay	2 Saat	6 Ay
Intergard 276	25 Saat	6 Ay	16 Saat	6 Ay	3 Saat	6 Ay	2 Saat	6 Ay
Intergard 410	25 Saat	2 Ay	16 Saat	2 Ay	3 Saat	2 Ay	2 Saat	2 Ay
Suya Batan Alanlar								
Intergard 410	25 Saat	3 Ay	16 Saat	3 Ay	3 Saat	3 Ay	2 Saat	3 Ay
Suya batmayan alanlar								
Intergard 740	25 Saat	14 Gün	16 Saat	14 Gün	3 Saat	14 Gün	2 Saat	14 Gün
Intergard 7600	25 Saat	2 Ay	16 Saat	2 Ay	3 Saat	2 Ay	2 Saat	2 Ay
Suya Batan Alanlar								
Intergard 7600	25 Saat	6 Ay	16 Saat	6 Ay	3 Saat	6 Ay	2 Saat	6 Ay
Suya batmayan alanlar								
Interlac 665	25 Saat	4 Gün	16 Saat	4 Gün	3 Saat	4 Gün	2 Saat	4 Gün
Intersheen 579	25 Saat	3 Gün	16 Saat	3 Gün	3 Saat	24 Saat	2 Saat	24 Saat
Intersleek 731	-	-	-	-	4.5 Saat	48 Saat	3 Saat	48 Saat
Intersleek 737	-	-	-	-	4.5 Saat	48 Saat	3 Saat	48 Saat
Interthane 990	25 Saat	7 Gün	16 Saat	7 Gün	3 Saat	4 Gün	2 Saat	4 Gün

Not Belirli çevresel şartlar dahilinde **maksimum** kat atma süresi su altı bölümünde uygulanacak Intergard 7600/Intergard 7600 (kendi üzerine) ve su üstünde uygulanacak Intergard 7600 /Interlac 665 sistemi için tekrar değerlendirilip uzatılabilir. Intergard 7600 15 C'nin üzerinde Intersleek 731 ile boyanabilir.15 C'de minimum kat atma süresi 5 saat ve maksimum kat atma süresi 48 saattir. Intergard 7600 10 C'nin üzerinde Intersleek 737 ile boyanabilir.10 C'de minimum kat atma süresi 5 saat ve maksimum kat atma süresi 48 saattir.

DÜZENLEME BİLGİSİ	Uçucu Organik Madde Miktarı (UOMM)	298 g/lit temin edildiği üzere (EPA Method 24) 203 g/kg temin edildiği üzere boyanın sıvı kısmı. AB Solvent Emisyon Bildirisi (Council Directive 1999/13/EC) 272 g/lit Çin Ulusal Standardı GB23985
		UOMM değerleri tektir ve bilgi amaçlı verilmiştir. Renk ve üretimdeki toleranslarından dolayı değişiklik gösterebilir.

Marine Coatings

Saf Epoksi Universal Astar

SERTİFİKA

Onaylı boya planına uygun olarak kullanıldığı zaman, bu malzeme şu sertifikasyonlara sahiptir:

- Yangına Dayanım - Deniz Ekipmanları Direktifi ile uyumludur
- Yangına Dayanım- Yüzey Alevinin Yayılması (Exova Warringtonfire)
- Yangına Dayanımı - Duman & Zehirlilik (Exova Warringtonfire)
- Gıda Madde ile Temas- Tahıl Taşıma (NOHH)

Detaylar için International Paint temsilcisine başvurun.

SİSTEM VE UYGUNLUK

Korunacak yüzeyler için en iyi sistem uyumu için International Paint temsilcisine başvurun.

YÜZEY HAZIRLIKLARI

Dünya çapındaki standart denizcilik spesifikasyonları doğrultusunda kullanın.

Kaplanacak yüzeyler temiz,kuru olmalı ve tüm kirleticilerden arındırılmalı.

Uygun olarak, yüksek basınçlı temiz suyla veya temiz suyla yıkayın, tüm gresi, yağı, çözebilen kirleticileri ve diğer yabancı maddeleri SSPC-SP1'e göre, solvent ile temizleyin.

YENİ İNŞAA

Zorunlu olduğu yerde, kaynak sıçraklarını çıkartın ve kaynak dikişlerini ve keskin köşeleri yumuşatın.

Kaynak dikişleri ve hasarlı veya bozulmuş ön-imalat astarları Sa2½(ISO 8501-1:2007) standardına göre raspanmalı veya Pt3 (JSRA SPSS:1984) standardına göre mekanik olarak temizlenmelidir.

Bozulmamış,onaylanmış shop primer temiz,kuru,çözünbilir tuzlardan ve yüzeydeki diğer tüm kirliliklerden arınmış olmalıdır.

Onaylanmamış ön imalat astarları Sa2½ (ISO 8501-1:1998) standardına göre raspa temizlenmeli. Bazı durumlarda International Paint standardının (ör. AS2 veya AS3) belirttiği gibi süprüme raspa kabul edilebilir. Daha detaylı bilgi için International Paint temsilcinize başvurunuz.

Ana tamirat

Sa2 (ISO 8501-1:2007) standardına göre aşındırıcı raspa temizliği. Eğer raspa ile Intergard 7600'nin uygulaması arasında oksidasyon meydana gelmiş ise, yüzey belirtilen görsel standartlara göre tekrar raspanmalı. Raspalama sonrası ortaya çıkan yüzey kusurları, uygun şekilde taşlanmalı, doldurulmalı veya düzeltilmelidir.

VEYA

International Paint Hydroblasting Standard HB2, flaş pasın HB2M'den daha kötü olmadığı durumlar için uygundur.

Hidroblast (Su jeti ile temizlik) sadece su altı gövdesi, su üstü veya borda alanları için önerilir.

VEYA

International Paint Sulu Raspa (Slurry Blasting) Standardı SB2, flaş paslanmanın SB2M'den daha kötü olmadığı durumlar için uygundur. Sulu Raspa(Slurry Blasting), sadece su altı gövdesi, su üstü veya borda alanları için önerilir.

TAMİR/ GÜVERTEDE BAKIM TUTUM

International Paint'e başvurun.

NOT

Kuzey Amerika'da denizcilik koşullarında kullanılması için, aşağıdaki yüzey hazırlık standartları kullanılabilir.

Sa2½ (ISO 8501-1:2007) yerine SSPC-SP10.

Sa2 (ISO 8501-1:2007) yerine SSPC-SP6.

Pt3 yerine SSPC-SP11 kullanılır.

Saf Epoksi Universal Astar

UYGULAMA

Karıştırma	Malzemeler 2 kaptaki bir ünite olarak temin edilir. Her zaman için temin edilen tüm üniteyi karıştırın. Ünite bir kere karıştıktan sonra kap ömrü süresi aşılımadan kullanılmalıdır. (1) Motorlu karıştırıcı ile A kısmını karıştırın. (2) A ve B kısmını karıştırın ve motorlu bir karıştırıcı ile iyice karıştırın.
Tiner	International GTA220. Tiner ile inceltme normal şartlarda gerekli değildir. Zor şartlarda yapılacak uygulamalarla ilgili tavsiye almak için lokal temsilcinize danışınız. Lokal çevre yönetmeliğinin izin verdiği değerden fazla inceltme yapılmamalıdır.
Havasız Sprey	Tavsiye edilen Meme çapı 0,66-0,79 mm (26-31 thou) Meme ucundaki sıvı basıncı 211 kg/cm ² (3000 p.s.i.)'den az olmamalıdır.
Fırça	Fırça ile uygulama sadece küçük bölgeler için tavsiye edilir. İstenen film kalınlığının sağlanması için bir çok kat uygulama gerekebilir.
Rulo	Rulo ile uygulama sadece küçük bölgeler için tavsiye edilir. Belirtilen film kalınlığının sağlanması için bir çok kat uygulama gerekebilir.
Temizleyici	International GTA822. Temizleyici seçimi yerel mevzuata tabi olabilir. Özel tavsiyeler için, lütfen yerel temsilciye danışınız.
İşe ara verme ve temizlik	Boyaların hortum, tabanca veya sprey ekipmanı içinde kalmasına izin vermeyiniz. Tüm ekipmanları International GTA822 ile iyice yıkayınız. Boyalar bir kez karıştırıldıktan sonra teneye tekrar kapatılıp saklanmamalı ve uzun süreli duraklamalardan sonra yeni karışımı yapılmış boyalar kullanılmalıdır. Tüm ekipmanlar kullanımdan sonra International GTA822 ile temizlenmelidir. Sprey ekipmanlarının çalışma günü boyunca periyodik olarak yıkanması iyi çalışmasını sağlayacaktır. Temizliğin sıklığı, spreyin kullanımına, sıcaklığa, gecikmeler dahil geçen zamana bağlıdır. Atık tüm malzemeler ilgili regülasyonlara göre imha edilmelidir.
Kaynak	Bu ürünle kaplanmış metalin üstünde kaynak veya ateş kesmesi yapılmasında, uygun kişisel koruma donanımı ve yeterli lokal egzoz havalandırması gerektiren toz ve gazlar çıkarılacaktır. Kuzey Amerikada aynı şekilde ANSI/ASC Z49.1 "Kaynak ve Kesmede Güvenlik" talimatnamesi doğrultusunda yapın.

GÜVENLİK

Tüm çalışmalar uygulamalar dahil ve bu ürünün kullanımı ilgili tüm ulusal Sağlık, Güvenlik & Çevre standart kanunları ile uyumlu uygulanmalı.

Kullanmadan önce, sağlık ve güvenlik bilgisi içeren bu ürün için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü elde edilmeli, başvurulmalı ve takip edilmeli. Malzeme Güvenlik Bilgi Föyündeki ve kap etiketlerindeki tüm ön uyarıları okuyun ve takip edin. Eğer bu uyarıları ve talimatnameleri tamıyla anlaşılmamış ise, veya Eğer bunlara tam anlamıyla uyulmaz ise, bu ürünü kullanmayın. solvent buhar konsantrasyonunun güvenli sınırlarda tutmak ve toksikler veya eksik oksijen tehlikesinden koruması için uygulama ve kuruma sırasında düzgün havalandırma ve koruma tedbirleri sağlanmalıdır. Deri ve göz temasından sakınılması için önlemler alınmalı (ör. eldiven, gözlük, yüz maksi, bariyer kremleri vb.). esas güvenlik tedbirleri, uygulama metodlarına ve çalışma çevresine bağlıdır.

ACİL TEMAS NUMARALARI:

ABD/Kanada - Tıbbi Danışman numarası 1-800-854-68 13

Avrupa - İletişim (44) 191 4696111. Sadece Doktor & hastaneye danışılmak için (44) 207 6359191

Çin - Telefon (86) 532 83889090

bölgesel ofisle temasa geç.

Saf Epoksi Universal Astar

SINIRLAMALAR

Intergard 7600, tekrar kaplamadan önce yüzeye yapışmış birikmiş kirliliklerin çıktığından emin olunan, gerekli yerlere yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalı ve/veya çözüyle yıkanmalı

Intergard 7600 -5°C (23°F) dereceye kadar düşmüş yüzeylere uygulanabilir. Ancak düşük sıcaklıklarda üst boya yapıldığı zaman sistemin tam sertleşebilmesi için yüksek sıcaklıklara gerek duyulabileceğini hatırlatma olarak göz önüne alınmalı.

Üst boya bilgileri sadece rehber olması için verilir ve lokal iklim ve çevre koşullarına bağlı bölgesel değişimler söz konusudur. Özel tavsiyeler için International Paint temsilcinize başvurun.

İyi havalarda uygulayın. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasından en az 3°C derece üstünde olmalıdır. Optimum uygulama özelliklerini yakalayabilmek için malzemeyi karıştırmadan ve uygulamadan önce 21-27°C (70-81°F) dereceye getirin. Karıştırılmamış malzeme (kapları açılmamış) ürün bilgi föylerinde belirtiliği gibi uygun koşullarda saklanmalıdır. Burada verilen bilgiler uygulamaya yönelik genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Test performans sonuçları kontrollü laboratuvar ortamında bulunmuştur ve International Paint, sonuçların gerçek koşullarda ortaya çıkabilecek sonuçlar olduğunu idda edmez. Uygulama, çevre, tasarım faktörleri değişikendir ve tüm bu özellikler boya performansını etkilemektedir.

ÜNİTE BOYUTU

Ünite Boyutu	Part A		Part B	
	Hacim	Paket	Hacim	Paket
20 lt	15 lt	20 lt	5 lt	5 lt

Diğer unite boyutları için International Paint'e başvurunuz.

ÜNİTE GÖNDERİ AĞIRLIĞI

Ünite Boyutu	Ünite Ağırlığı
20 lt	32 Kg

DEPOLAMA

Raf Ömrü 25°C de 12 ay. Sonrası yeniden muayeneye tabi. Yüksek ısı ve ateşleme kaynaklarından uzak gölge ve kuru koşullarda mufaza edin.

DÜNYA ÇAPINDA ULAŞABİLME

International Paint'e başvurun.

ÖNEMLİ NOT

Bu bilgi föyündeki ifadeler yalnızca tavsiye amaçlıdır ve yer alan bilgiler ayrıntılı şekilde bir amaca yönelik verilmeyi amaçlanmamıştır; ürün burda özellikle belirtilen amaçların dışında uygulayacak kişi, tarafımızdan istenilen işe uygunluğunu belirten herhangi bir yazılı onay belgesi almaması durumunda uygulamadan doğacak risklerden kendisi sorumludur. Verilen tüm tavsiyeler veya ifadeler (Bu ürün föyünde veya başka bir yerde) tarafımızdan yapıldığı çalışmalar ile doğrulanmıştır ancak yüzeyin kondisyon kalitesi veya uygulamayı etkileyecek bir çok diğer etken üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yazılı olarak belirtmediğimiz sürece, ürünün performansından veya (kanunların elverdiği ölçüde) kayıp veya hasarla ilgili olarak herhangi bir yükümlülük üstlenilmemektedir. Açık veya zımni feragatler dahil kanunlar dahilinde burada herhangi bir garanti taahhüt edilmemektedir. Tedarik edilen tüm ürünler ve sağlanan teknik tavsiyeler Standart Satış Şartlarımıza tabiidir. Bu dökümanı talep etmeli ve gözden geçirmelisiniz. Bu bilgi föyünde temin edilen bilgiler, sürekli geliştirme politikalarımız ışığında zaman zaman değişikliğe tabii olabilmektedir. Uygulama öncesinde bu ürün bilgi föyünde verilen bilgilerin güncelliğini yerel temsilciden kontrol etmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu ürün bilgi föyüne, www.international-marine.com veya www.international-pc.com, internet sitelerimizden ulaşabilirsiniz; ve eğer burdaki bilgi föyü ile web sayfamızda yayınlanan ürün bilgi föyü arasında fark olması durumunda web sayfamızda bulunan güncel ürün bilgi föyünü dikkate alınız.

Bu yayında adı geçen tüm ticari markalar Akzo Nobel'e aittir veya Akzo Nobel'e lisanslıdır.

© AkzoNobel, 2021

www.international-marine.com