

## Antifouling copolymère auto-polissant sans étain à faible friction

**DESCRIPTIF DU PRODUIT** Antifouling copolymère auto-polissant sans étain hautes performances à haut extrait sec. Particulièrement adapté dans le cadre d'une réduction des émissions de solvants.

**UTILISATIONS** Destiné aux navires au long cours.  
Utilisable en entretien.

**INFORMATIONS**

**Teinte** BEA754-Brun, BEA757-Rouge, BEA751-Noir  
BEA744-Brun, BEA747-Rouge (**uniquement** disponible dans les pays d'Europe non soumis à enregistrement.)  
BEA701-Noir, BEA702-Blue, BEA707-Rouge ( **seulement** disponible en Finlande)

**Aspect / Brilliance** Sans objet

**Composant B (Durcisseur)** Sans objet

**Extrait-Sec Volumique** 54% ±2% (ISO 3233:1998)

**Rapport de Mélange** Sans objet

**Épaisseur recommandée** Fourchette: 75 - 200 microns secs (139 - 370 microns humides) peuvent être spécifiés en fonction de l'utilisation finale.

**Pouvoir couvrant théorique** Fourchette : 7.2 - 2.7 m<sup>2</sup>/l à 75 – 200 microns secs, appliquer le facteurs de pertes approprié.

**Méthode d'application** Application Airless, Brosse, Rouleau

**Point d'éclair** Mono-composant 25°C

Séchage	-5°C	5°C	25°C	35°C
Sec au toucher [ISO 9117/3:2010]	120 mn	60 mn	40 mn	30 mn
Avant mise en eau en mono-couche	30 h	12 h	10 h	8 h
Avant mise en eau en multi-couches	48 h	18 h	14 h	12 h

**Note** En cas de réfection complète et réparation si l'une des couches est >150µm secs ou l'épaisseur totale >300µm secs, le délai avant mise en eau doit être allongé comme suit:  
48 heures à 10°C ou moins, 36 heures à 25°C et 24hrs à 35°C.

Surcouchage - Voir restrictions	Température du support							
	-5°C		5°C		25°C		35°C	
Surcouché par	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Intersmooth 7460HS SPC	12 h	28 jours	6 h	28 jours	4 h	28 jours	3 h	28 jours

**REGLEMENTATION**

**COV** 425 g/lit comme fourni (EPA Méthode 24)  
226 g/kg de peinture liquide comme livrée. Directives européenne sur les émissions de solvants (Directive 1999/13/EC)  
403 g/lit Chinese National Standard GB23985

Les valeurs de COV ne sont données qu'à titre indicatif, elles peuvent varier en fonction de facteurs tels que la couleur et les tolérances normales de fabrication.

**EPA** Ce produit n'est pas enregistré au Canada ou aux USA .

**Ce produit ne contient pas de dérivés de l'étain agissant comme biocides et est donc en accord avec la convention internationale sur le contrôle des systèmes anti-salissures pour navires adoptée par l'IMO en octobre 2001 (document IMO AFS/CONF/26).**

## Antifouling copolymère auto-polissant sans étain à faible friction

### CERTIFICATION

Utilisé dans le cadre d'un système approuvé, ce produit dispose de la certification suivante :

'Produit reconnu par les sociétés de classification suivantes comme étant en accord avec la convention internationale sur le contrôle des systèmes anti-salissures pour navires 2001 (AFS2001):

- Bureau Veritas
- Det Norske Veritas
- Germanischer Lloyd
- Korean Register of Shipping
- Lloyds Register

Pour plus d'informations, contacter International Paint.

---

**SYSTEME ET COMPATIBILITE** Consulter International Paint afin d'obtenir la spécification de mise en peinture des surfaces à protéger.

---

### PREPARATION DE SURFACE

Utiliser en respect des Spécifications Worldwide Marine .

Les surfaces à peindre devront être propres, sèches et exemptes de toutes pollutions.

Effectuer un lavage à l'eau douce ou haute pression et éliminer toutes traces de graisse, d'huile et autres polluant ou corps étrangers par lavage au solvant selon la norme SSPC-SP1.

### RENOVATION

Intersmooth 7460HS SPC devra toujours être appliqué sur un système anticorrosif approprié. La surface devra être parfaitement sèche et exempte de toute pollution et Intersmooth 7460HS SPC appliqué dans l'intervalle de surcouchage préconisé. (Voir fiche Technique) Les surfaces présentant des défauts, des dommages etc... devront être préparées au standard préconisé (ex. SSPC-SP10) et revêtues de primaire avant application de Intersmooth 7460HS SPC.

### REPARATION

#### Surcouchage de Intersmooth 7460HS SPC par lui-même :

Laver très soigneusement la surface à l'eau douce haute pression (3000 psi/211kg/cm<sup>2</sup>) dès que le navire est entré en dock et avant son séchage. sélectionner le système anticorrosif recommandé et appliquer Intersmooth 7460HS SPC dans le délai de surcouchage spécifié pour le primaire (consulter la fiche technique du primaire).

#### Application de Intersmooth 7460HS SPC sur un antifouling sans étain , International Paint Intersmooth SPC ou sur un antifouling concurrent;

Recommandations spécifiques : Consulter International Paint.

## Antifouling copolymère auto-polissant sans étain à faible friction

### APPLICATION

<b>Mélange</b>	Cette peinture est un produit mono-composant qui doit toujours être homogénéisé avec un agitateur mécanique avant utilisation.
<b>Diluant</b>	International GTA007. Diluer n'est pas recommandé. Consultez le représentant local pour obtenir des conseils lors de l'application dans des conditions extrêmes. Ne pas diluer plus qu'autorisé par la législation locale en vigueur.
<b>Application Airless</b>	Recommandé. Gamme des buses 0,54-0,8 mm (21-31 millièmes de pouce) Pression à la buse d'au moins 190 kg/cm <sup>2</sup> (2700 p.s.i.)
<b>Pistolet pneumatique</b>	Application au pistolet conventionnel non recommandée.
<b>Brosse</b>	Une application brosse n'est recommandée que pour la mise en peinture de petites surfaces. Plusieurs couches peuvent être nécessaires pour obtenir les épaisseurs préconisées.
<b>Rouleau</b>	L'application au rouleau n'est recommandée que pour la mise en peinture de petites surfaces. Plusieurs couches seront alors nécessaires pour obtenir l'épaisseur recommandée.
<b>Nettoyant</b>	International GTA007
<b>Interruption de travail et nettoyage</b>	Rincer le matériel d'application au GTA007. Tout produit non utilisé devra être stocké dans des bidons hermétiquement fermés. Une formation de peau ou une augmentation de la viscosité peuvent être observées sur les produits partiellement utilisés. Le produit devra être filtré avant application.
<b>Soudure</b>	En cas de travaux de soudure ou découpage d'acier revêtu de ce produit, les poussières et émissions de fumée requièrent l'utilisation de la protection individuelle adéquate et d'un dispositif d'extraction adapté.

### SECURITE

**Toute utilisation de ce produit doit être réalisée dans le respect des réglementations nationales en vigueur. Prendre connaissance de la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Respecter les précautions d'emploi qui y sont indiquées, ainsi que sur les étiquettes. En cas de doute sur la compréhension de ces informations ou d'impossibilité à les respecter, ne pas utiliser le produit. Une ventilation adéquate et les mesures de précaution doivent être mise en place durant les applications et le séchage pour maintenir le niveau de vapeurs solvant dans les limites admissibles et éviter tout problèmes de toxicité ou insuffisance d'oxygène. Eviter tous contacts avec la peau et les yeux (Gants, lunettes, masques, crème dermique, etc). Les mesures de sécurité à adopter sont fonction du mode d'application.**

#### NUMEROS D'URGENCE :

USA/Canada - Numéro d'assistance médicale 1-800-854-6813

Europe - Contacter le (44) 191 4696111. ( Numéro réservé aux médecins ou hopitaux : (44) 207 6359191)

Chine – Contacter le (86) 532 83889090

R.O.W. - Contacter le Bureau Local

## Antifouling copolymère auto-polissant sans étain à faible friction

### LIMITATIONS

La durée de vie du produit est directement liée à l'épaisseur déposée. Respecter les épaisseurs préconisées. Après immersion, la teinte de Intersmooth 7460HS SPC peut légèrement changer. Les informations de surcouchage sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions environnementales et climatiques locales. Pour plus d'informations, consulter votre représentant International local. Appliquer dans de bonnes conditions climatiques. La surface à revêtir doit être au moins 3°C au-dessus du point de rosée. Pour des propriétés d'application optimales et sauf indication contraire porter le produit à 21°C avant homogénéisation et utilisation. Les emballages non ouverts doivent être conservés comme indiqué dans la rubrique STOCKAGE de cette fiche. Les données techniques et d'application indiquées sur cette fiche ne constituent qu'une guise d'utilisation. Les résultats de performance sont obtenus dans un environnement contrôlé de laboratoire et International ne prétend pas qu'ils se vérifient strictement en situation réelle. Les paramètres d'application, environnementaux et de géométrie du support étant variables, un soin particulier doit guider le choix, la vérification de performance et l'utilisation du produit.

CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT	
	Vol	Conditionnements
20 L	20 L	20 L

*Disponibilité en d'autres tailles de conditionnement, consulter International Paint*

POIDS BRUT	CONDITIONNEMENT	Poids Brut
	20 L	38.6 Kg

STOCKAGE	Durée de Vie	12 mois à toutes températures Au delà, un contrôle devra être effectué. Stockage sous abri, au sec et éloigné de toute source de chaleur ou d'étincelle.
----------	--------------	--

**DISPONIBILITE MONDIALE** Consulter International Paint

### LIMITES DE RESPONSABILITE

*Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois autres que ceux recommandés dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le fait à ses propres risques. Tous les conseils et déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au mieux de nos connaissances mais nous n'avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres facteurs qui peuvent affecter l'emploi et l'application de ce produit. En conséquence, à moins d'être formellement agréée par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité pour la performance du produit ou (dans les limites des dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l'emploi du produit. Nous excluons toute autre garantie ou recommandation, expresse ou implicite, par effet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les informations soumises dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en temps en fonction de nos retours d'expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier auprès de son contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit.*

*Cette fiche technique est disponible sur notre site internet à l'adresse suivante [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) ou [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), et devrait être la même que ce document. Dans le cas où il existerait des différences entre ce document papier et le document tel qu'il apparaît sur le site internet, le document du site internet fait foi.*

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel.

© AkzoNobel, 2017

[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)