

## Finitura alchidica siliconica anti macchia

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura alchidica siliconica, alto volume solidi, di facile pulizia, con pigmentazione a basso assorbimento solare (LSA). Il pacchetto di pigmenti attivi riduce le macchie da ruggine ed evidenzia le zone corrose da riparare. Resa superiore e basso assorbimento di calore a confronto con finiture alchiliche silicone tipiche. Eccellente mantenimento di colore e lucentezza. Di facile applicazione e ricopertura. Basso VOC.

### IMPIEGHI

per uso su opera morta, sovrastrutture e attrezzi su ponte  
Per uso su nuove costruzioni, per la manutenzione & riparazione e manutenzione a bordo.

### INFORMAZIONI RIGUARDANTE IL PRODOTTO

<b>Colore</b>	45587A-Grigio
<b>Finitura/lucentezza</b>	semi brillante
<b>Parte B (Catalizzatore)</b>	Monocomponente
<b>Volume solidi</b>	60% (ASTM D2697-86)
<b>Spessore tipico</b>	50 microns asciutto (83 microns bagnato). Range tipico 50 - 63 microns asciutto (83 - 105 microns bagnato)
<b>Resa Teorica</b>	12 m <sup>2</sup> /litro a 50 microns asciutti, considerare fattore di perdita
<b>Metodo di applicazione</b>	spruzzo airless, Rullo, Pennello, Spruzzo convenzionale
<b>Punto d'infiammabilità</b>	Monocomponente 40°C (Setaflash) (ASTM D-3278)

Informazioni sui tempi di asciugatura	Temperatura del supporto			
	10°C	15°C	25°C	35°C
Secco al tatto [ASTM D1640 7.5.1]	6 ore	4 ore	2 ore	60 minuti
Secco in profondità [ASTM D1640 7.7]	14 ore	11 ore	8 ore	6 ore

  

Informazioni sulla ricopertura : vedere limitazioni	Temperatura del supporto							
	10°C		15°C		25°C		35°C	
Ricoperto da	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interlac 1	32 ore	ext	29 ore	ext	24 ore	ext	16 ore	ext

### DATI LEGISLATIVI

<b>VOC</b>	336 g/lit come fornito (EPA Method 24) 253 g/kg della pittura liquida come fornito. Direttiva UE emissione solventi (Council Directive 1999/13/EC)
	I valori VOC sono tipici e vengono forniti a scopo informativo. Questi valori possono essere soggetti a variazioni in base a diversi fattori quali colore e tolleranze di produzione.
<b>MIL SPEC</b>	MIL-PRF-24635C, Tipo II Class 2, Grado C LSA Antimacchia

## Finitura alchidica siliconica anti macchia

### CICLI E COMPATIBILITÀ'

Interlac 1 deve essere applicato sopra un ciclo di primer consigliato. La scelta del primer da usare si baserà sulla zona della nave e la regione di fornitura. Tipicamente, durante la pitturazione di aree estese negli U.S.A., Interlac 1 viene applicato sopra primer epossidici conformi allo standard MIL-P-23236 o MIL-P-24441. Per aree inferiori, Interlac 1 viene anche applicato sopra primers alchidici

L'applicazione diretta è accettabile se sopra i seguenti anticorrosivi marini: Intergard 264 (conforme a MIL-P-23236)

Formula 150 Primer (conforms to MIL-DTL-24441 Type III)

Formula 150 Primer (conforms to MIL-DTL-24441 Type IV)

Interprime 198

Interprime 298

Primers alchidici conformi alla certificazione militare TTP645

Per applicazione sopra altri primers epossidici anticorrosivi, una mano di aggancio di Intergard 263 dovrà essere applicato prima dell'applicazione di Interlac 1. In Europa, l'Intergard 162 viene utilizzato come alternativa all'Intergard 263 per aree sopra la linea del galleggiamento.

Consultare il Vs. Rappresentante International Paint per conoscere il sistema migliore per la superficie da proteggere.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pitturare soltanto le superfici pulite e asciutte. Rimuovere ogni traccia di grasso, olio, contaminanti solubili e altri corpi estranei con "solvent cleaning"

#### Superfici non pitturate:

Preparare la superficie e applicare il primer consigliato. Applicare 1 o più mani di Interlac 1 come specificato. (Consultare la scheda del primer per la preparazione in superficie e informazioni sulla ricopertura).

#### Superfici precedentemente pitturate

Rimuovere incrostazioni, ruggine, pittura che si stacca e altri corpi estranei con pulizia a mano o con meccanica.

Consultare Vs. Rapp. Int. per raccomandazioni specifiche.

Effettuare sabbatura o spazzolatura (SSPC-SP7) su aree dure o lucide fino a raggiungere opacità. Eseguire ritocchi a spot con primer sulle aree esposte ed applicare 1 o più mani di Interlac 1 come specificato. Consultare la scheda tecnica del primer per informazioni sulla ricopertura e la preparazione della superficie. Controllare l'integrità del sistema esistente ed effettuare una prova a zona per confermare la compatibilità. Consultare il vostro Rappresentante International Paint per conoscere le procedure.

#### NOTA

**Per uso in ambienti marini fuori dal N. America, i seguenti standard di preparazione in superficie possono essere usati:**

**St2 (ISO 8501-1:2007) in place of SSPC-SP2**

**St3 (ISO 8501-1:2007) in place of SSPC-SP3**

## Finitura alchidica siliconica anti macchia

<b>APPLICAZIONE</b>	Applicare con spruzzatore airless o convenzionale. L'applicazione tramite altri metodi, pennello o rullo, potrebbe richiedere più di una mano. Filtrare il materiale attraverso una rete da 60 minimo prima di applicare. Applicare 83 micron bagnato che renderà 50 micron DFT. Consultare le seguenti raccomandazioni per le attrezzature o utilizzare un simile adeguato.
<b>Miscelazione</b>	Questo materiale è un monocomponente e deve essere accuratamente miscelato con miscelatore meccanico prima dell'applicazione.
<b>Diluente</b>	NON DILUIRE OLTRE I LIMITI INDICATI DALLA VOSTRA REGIONE. La pittura viene fornita con viscosità per spruzzo e normalmente non va diluita. Qualora fosse necessario, diluire con un massimo di 4 once (118 ml) per gallone (3.79 lt) di GTA004 International
<b>spruzzo airless</b>	Rapporto spruzzatore minimo 28:1; ugello 0,013"- 0,017" (330-432 microns); manichetta ad alta pressione 3/8" (9,5 mm); filtro da 60
<b>Spruzzo convenzionale</b>	DeVilbiss MBC-510 gun E tip e 704 air cap; 3/8" (9.5 mm) ID material hose; double regulated pressure tank with oil e moisture separator.
<b>Pennello</b>	Usare pennello a setola dura tipo China della misura adatta.
<b>Rullo</b>	Usare rulli multiuso liscio con pelo medio 3/8" (9.5mm). Prima dell'uso lavare il rullo per eliminare peli superflui.
<b>Pulitore</b>	International GTA004
<b>Fermo lavori e pulizia</b>	Immediatamente dopo l'uso pulire tutti gli strumenti con GTA004 International. è consigliabile sciacquare l'attrezzatura per la spruzzatura periodicamente durante la giornata lavorativa. Basare il numero dei lavaggi sull'utilizzo, la temperatura, l'umidità ed il tempo trascorso (ritardi compresi) tra le lavorazioni. Monitorare le condizioni del materiale. La pittura avanzata ed i contenitori vuoti vanno smaltiti secondo le indicazioni della legge.
<b>Saldatura</b>	In caso di saldatura o taglio a fiamma di superfici metalliche trattate con questo prodotto, il personale preposto dovrà indossare appropriate protezioni individuali ed adeguata ventilazione per la protezione da fumi e polveri. In Nord America rispettare le istruzioni ANSI/ASC Z49.1 "safety in welding and cutting".

<b>SICUREZZA</b>	<p><b>Ogni lavorazione che comprende l'applicazione ed utilizzo di questo prodotto dovrà essere eseguito conformemente alla legislazione nazionale sulla sicurezza. Prima dell'utilizzo, ottenere, consultare e seguire la Material Safety Data Sheet per questo prodotto circa le informazioni sulla sicurezza. Leggere e seguire ogni avviso di precauzione nella Material Safety Data Sheet e sulle etichette. Se non si comprendono questi avvisi e istruzioni o non è possibile rispettarli, non utilizzare il prodotto. E' necessario provvedere per una adeguata ventilazione e misure di protezione durante l'applicazione e l'essiccazione per mantenere la quantità di vapore di solvente entro limiti sicuri e proteggere contro pericoli tossici o per mancanza di ossigeno. Prendere le precauzioni necessarie per evitare contatto con la pelle e gli occhi (ad. es. guanti, occhiali, maschere, creme a barriera ecc.). Le precauzioni effettive dipendono dai metodi di applicazione e l'ambiente lavorativo.</b></p> <p><b>NUMERI DI TELEFONO DI EMERGENZA</b> USA/Canada - Medical Advisory Number 1-800-854-6813 Europa - Contattare (+44) 191 4696111. Per Dottori &amp; Ospedali solo, contattare (+44) 207 6359191 Cina. Contattare (86) 532 83889090 Resto del Mondo - Contattare l'Ufficio Regionale</p>
------------------	--

## Finitura alchidica silconica anti macchia

### RESTRIZIONI

Applicare in condimento buone quando la temperatura dell'aria e della superficie sono superiori ai 2°C. La temperatura della superficie dovrà essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada. Per applicazione ottimale, portare il materiale a 21-27°C prima della miscelatura e l'applicazione. Il materiale non miscelato (in contenitori chiusi) va conservato in condizioni protette tra 4-38°C.

La resa di Interlac 1 dipende dal livello di pulizia della superficie e se lo spessore film specificato è stato raggiunto. La resa anti-macchia di questo prodotto verrà impedito sulle aree soggette a un flusso costante di acqua. Non adatto per bagnasciuga.

2 mani di Interlac 1 potrebbero servire per coprire i primer scuri completamente.

Le informazioni fornite per la ricopertura sono soltanto una guida e soggette a variazioni regionali come da clima locale e condizioni ambientali. Consultare il vostro Rappresentante locale International Paint per specifiche raccomandazioni.

Le informazioni tecniche e di applicazione qui contenute hanno lo scopo di fornire una guida generale per il prodotto e le corrette procedure di applicazione. I risultati delle prove eseguite sono ottenuti in un ambiente di laboratorio controllato e International Paint non fa dichiarazione alcuna che i risultati pubblicati di queste prove, o di altre prove, rappresentino accuratamente i risultati trovati in ogni ambiente esterno. Dato che i fattori di applicazione, ambientali e di disegno possono variare molto, prestare la dovuta attenzione durante la selezione, verifica di resa ed utilizzo della pittura.

Nella sezione sui tempi di ricopertura 'ext' = periodo di ricopertura esteso. Prego fare riferimento alla nostra Marine Painting Guide - Definizioni ed Abbreviazioni disponibili sul nostro sito web.

### PEZZATURA

Lattaggio	Vol	Lattaggio
1 US gal	1 US gal	1 US gal
5 US gal	5 US gal	5 US gal
5 lt	5 lt	5 lt
20 lt	20 lt	20 lt

### PESO UNITARIO PER IL TRASPORTO

Lattaggio	Peso latta
1 US gal	12.2 lb
5 US gal	60.7 lb
5 lt	7.4 Kg
20 lt	29 Kg

### MAGAZZINAGGIO

Durata a magazzino 24 mesi minimo dalla data di produzione se conservato in locale protetto a 4-38°C. Sottoporre a successiva ispezione. Conservare in condizioni asciutte ed in ombra lontano da fonti di calore/fiamma.

### DISPONIBILITÀ GLOBALE

Consultare International Paint.

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

*Le informazioni contenute nella presente scheda non debbono intendersi esaustive; qualsiasi persona che utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente raccomandati nella presente scheda senza aver preventivamente ottenuto la nostra conferma dell'idoneità del prodotto per tali scopi lo fa a proprio rischio. Tutte le indicazioni fornite o le dichiarazioni rese in relazione al prodotto (nella presente scheda tecnica o in altro modo) sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, ma non abbiamo controllo sulla qualità o sulle condizioni del substrato né sui diversi fattori che possono condizionare l'uso o l'applicazione del prodotto. Conseguentemente, salvo diverso accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per la resa del prodotto o (nei limiti massimi consentiti dalla legge) per qualsiasi danno o perdita conseguenti all'uso del prodotto. E' rifiutata qualsiasi garanzia, espressa o implicita, di legge o derivante da altre fonti, incluse, senza limitazione, garanzie di commerciabilità o di idoneità per uno specifico scopo. Qualsiasi prodotto o supporto tecnico sono forniti ai sensi dei termini e condizioni generali di vendita. Dovreste richiedere copia di tale documento ed esaminarlo attentamente. Le informazioni contenute nella presente scheda sono suscettibili di periodiche modifiche alla luce della nostra esperienza ed in base alle nostre policy di continuo sviluppo. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare con il rappresentante locale che la presente scheda tecnica sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto.*

*Questa scheda tecnica è disponibile sul nostro sito [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) or [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), ed il documento pubblicato sul sito dovrebbe essere identico al presente. Qualora vi fossero discordanze tra questa scheda tecnica e la sua versione pubblicata sul sito web, prevarrà la versione pubblicata sul sito web.*

Tutti i marchi riportati in questa pubblicazione sono di proprietà o di licenza del gruppo AkzoNobel.

© AkzoNobel, 2015

[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)