

Mới, chuyên dụng, dễ thi công

Mô tả sản phẩm

Công ty International giới thiệu dòng sản phẩm sơn bảo dưỡng mới Interstores với đặc tính dễ thi công. Dòng sản phẩm thân thiện này được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng được các kỳ vọng về chất lượng cũng như thích hợp thi công với chổi quét và cọ lăn sơn.

Đặc tính

	Interstores Polyurethane Finish	Interstores Alkyd Finish	Interstores Epoxy Primer Finish
Mô tả	Sơn bóng polyurethane hai thành phần	Sơn phủ alkyd bóng	Sơn bóng polyurethane hai thành phần
Khu vực sử dụng	Sử dụng cho sàn tàu, boong ngoài và các tầng trên boong tàu	Sử dụng cho sàn tàu, boong ngoài và các tầng trên boong tàu	Thích hợp sử dụng cho khu vực đông giao thông và hầm chứa hàng
Đặc điểm	Độ bền cao Thời gian sơn lại: trung hạn	Dễ dàng sơn lại trên bề mặt sơn cũ Không để lại vết chổi sơn	Ăn sơn trên bề mặt thép nhiễm bẩn Nhanh khô

Thiết kế để dễ thi công



Dễ dàng sơn lại trên bề mặt sơn cũ

Thi công trong quá trình tàu hoạt động



Thiết kế cho thi công với chổi và cọ lăn sơn



Tạo hình ảnh chuyên nghiệp

Thông tin về mỗi sản phẩm của chúng tôi được cung cấp trên Bảng thông số kỹ thuật, Bảng dữ liệu an toàn và bao bì sản phẩm. Thông tin về Bảng thông số kỹ thuật và Bảng dữ liệu an toàn được cung cấp trên website của chúng tôi

Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, tất cả các sản phẩm và tư vấn kỹ thuật phải tuân thủ theo Điều kiện Bán hàng Tiêu chuẩn của nhà cung cấp và các quy định trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm

Tham khảo thêm thông tin : www.international-marine.com

Mới, chuyên dụng, dễ thi công

Các điểm cung cấp

Sản phẩm của Công ty chúng tôi có thể tìm thấy tại các cảng đầu mối quan trọng trong các hệ thống thương mại toàn cầu. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng tất cả các sản phẩm đa dạng trong dòng sản phẩm mới Interstores nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng tàu trong thời gian ngắn nhất.



Có sẵn tại các cảng biển Quốc tế

- Houston
- Algerciras
- Marseilles
- Busan
- Cao Hùng
- LA
- Antwerp
- Piraeus
- Kobe
- Port Klang
- Miami
- Felixstowe
- Port Said
- Rio de Janerio
- Seattle
- NY
- Genoa
- Rotterdam
- Dubai
- Fujairah
- New Orleans
- Gibraltar
- Singapore
- Durban
- Hong Kong
- Panama
- Hamburg
- Shanghai
- Cape Town
- Istanbul

Thông số	Interstores Polyurethane Finish		Interstores Alkyd Finish		Interstores Epoxy Primer Finish	
Màu sắc	Mã/Màu	Màu tương đương	Mã/Màu	Màu tương đương	Mã/Màu	Màu tương đương
	ISA210-Topcoat Trắng	B000	ISA510-Topcoat Trắng	B000	ISA420-Finish Đỏ	L274
	ISA220-Topcoat Đỏ	L274	ISA520-Topcoat Đỏ	L274	ISA430-Finish Xanh lá	L549
	ISA230-Topcoat Xanh lá	L549	ISA530-Topcoat Xanh lá	L549	ISA450-Finish Xám	K724
	ISA240-Topcoat Xám nhạt	F684	ISA540-Topcoat Xám nhạt	F684	ISA426-Part B	-
	ISA250-Topcoat Xám	K724	ISA550-Topcoat Xám	K724	(Chất bảo dưỡng)	
	ISA260-Topcoat Đen	Y999	ISA560-Topcoat Đen	Y999		
	ISA246-Part B (Curing Agent)	-				
Độ bóng	Bóng sáng		Bóng sáng		Bóng mờ	
Thể tích chất rắn %	54% ±3% (ISO 3233:1998)		47% ±3% (ISO 3233:1998)		65% ±2% (ISO 3233:1998)	
Thể tích chất rắn %	Khô 40 microns (U'ớt 74 microns)		Khô 40 microns (U'ớt 85 microns)		Khô 75 microns (U'ớt 115 microns)	
Độ phủ lý thuyết	13.5m²/litre at 40 microns DFT		11.75m²/litre at 40 microns DFT		8.67m²/litre at 75 microns DFT	
Thi công	Chổi, cọ lăn		Chổi, cọ lăn		Chổi, cọ lăn	
TKhô bề mặt (ở 25°C)	90 phút		6 giờ		2 giờ	
Khô cứng (ở 25°C)	10 giờ		24 giờ		4 giờ	
Dung môi pha loãng	Không cần. Chỉ sử dụng International GTA713, GTA733 trong trường hợp cần thiết		Không cần. Chỉ sử dụng International GTA004 trong trường hợp cần thiết		Không cần. Chỉ sử dụng International GTA220 trong trường hợp cần thiết	
Dung môi pha loãng	Tối thiểu 12 tháng ở nhiệt độ 25°C. Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và nguồn phát sinh tia lửa điện		Tối thiểu 12 tháng ở nhiệt độ 25°C. Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và nguồn phát sinh tia lửa điện		Tối thiểu 12 tháng ở nhiệt độ 25°C. Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và nguồn phát sinh tia lửa điện	

Trừ khi có chấp thuận khác bằng văn bản, tất cả các sản phẩm và tư vấn kỹ thuật phải tuân thủ theo Điều kiện Bán hàng Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Tham khảo thêm thông tin : www.international-marine.com